



## Underhåll av balkongplatta i komposit

2014-08-20

**Denna instruktion gäller:** Balkongplatta i komposit

**P-märkning:** Kompositbalkongen är testad och godkänd av SP SITAC, GODKÄNNANDEBEVIS, SC0918-09. Produkten är verifierad mot Boverkets Byggregler (BBR).

**Konstruktion:** Balkongplattan består av en trästomme omsluten av ett vattentätt och brandhämmande plastlaminat. Garantin på balkongplanet slutar att gälla om ytskiktet penetreras.

**Rengöring:** Balkongplattan kan rengöras med i ett hushåll förekommande rengöringsmedel.

**Grillning:** Balkongen får inte användas som grillplats, för marschaller, för fyrverkerier eller dylikt.

**Snödjup:** Maximalt snödjup är upp till underkant fönster, dock högst 80 cm. Snö avlägsnas med borste eller plastskyffel, isbeläggning avlägsnas genom saltning.

**Balkonginredning:** Balkongen tål en belastning på högst 200 kg/m<sup>2</sup>, inklusive människor, balkongmöbler, krukor eller liknande.

För att slippa fula märken på räcket används helst plastbeklädda blomlådskonsoler eller gummiduk/plastduk mellan konsol och balkongräcke. Balkonglådor hängs på insidan av balkongräcket, på grund av risken att lådor kan blåsa ned.

**Viktigt om rökning:** Om rökning förekommer på balkongen säkerställ att cigaretten är släkt innan den lämnas i askkopp. En kvarlämnad glödande fimp kan lätt blåsa ner och hamna på balkongens yta vilket kan ge märken på balkongens ytskikt.

LINDBÄCKS BYGG AB

Box 753, 941 28 Piteå. Besöksadress: Hammarvägen 21, Öjebyn  
Tfn 0911-23 10 26, vx. 0911 23 10 00, fax 0911-23 10 20

säte: Piteå  
[www.lindbacks.se](http://www.lindbacks.se)



**Balkongplanet bör regelbundet inspekteras.**

**Bättring:** Eventuella ytskador ska omedelbart lagas vattentätt med t.ex. *Plastic Padding* enligt deras anvisning. Se bilaga bruksanvisning, daterat 2014-08-20.

**Ommålning:** Om ytan efter långvarigt slitage behöver bättras kan den lämpligen övermålas med någon slitstark "garagefärg". Vill man minimera halkrisken strös fin sand i den våta färgen. Sådan färg finns i färghandeln. Den grå originalkulören heter RAL 7045.

Normalt torde balkongplattans undersida och kanter inte behöva målas om inom överskådlig tid annat än vid eventuellt byte av kulör. En utomhus-akrylat torde då vara den lämpligaste färgen. Den vita originalkulören ligger närmast RAL 9010

**Tillverkare:**

**Compositbalkonger AB, Fällfors**

**Kontakt:** [info@compositbalkonger.se](mailto:info@compositbalkonger.se)

**Leverans och montering:**

**Lindbäcks Bygg AB, Öjebyn**

**Kontakt:** [service@lindbacks.se](mailto:service@lindbacks.se)

# Bruksanvisning för rep av balkong med composit ytskikt

Målningen **utföres** i 2 steg så 2 st. tomma kärl behövs för ändamålet

Slipa/rugga upp ytan av skadan även några cm utanför.

Gör rent borsta/blås bort dammet.

Blanda till lämplig mängd färg tillsatt härdare.

**Blandningsförhållande är ca 2% härdare.**

Rör om ordentligt!

Härdtiden beror lite på omgivande temperatur.

Måla eller dutta dit färgen med svampen.

Måla även några mm utanför slipningen så syns inget av slipningen efteråt.

Strö på med fingrarna liten mängd sand i våt färg.

**Låt torka tills ytan är klubbfri.**

Om omgivande temperatur är låg kan man påskynda härdtiden med en Varmluftspistol.

**Men var lite försiktig! Känn med fingrarna så det inte blir för varmt!**

När ytan är klubbfri blandas det till en ny sats med måla och även den satsen duttas dit med svamp.

**OBS! Den här gången utan sand!**

**Även den här gången kan du värma lite försiktigt men varmluftspistol.**

Lycka till !

Compositbalkonger Fällfors

0912-20050

2014-08-20